

РАЗМЕРЫ	VORMA PAD PRO [V4824-xxxx]		GLOMMA PAD PRO [V4491-xxxx]		
Коллекция					
Ширина	125	мм	209	мм	
Длина	630	мм	1494	мм	
Кол-во планок в упаковке	10	планок	6	планок	
Квадратных метров в упаковке	0,794	м ²	1,873	м ²	
Вес упаковки	6,76	кг	15,50	кг	
Плотность	ISO 23997	1350x50	кг/м ³	1350x50	кг/м ³
Общая толщина	ISO 24346	6 мм (= 5 + 1 мм встраиваем подложка)	мм	6 мм (= 5 + 1 мм встраиваем подложка)	мм
Поверхность	Усовершенствованное покрытие из полиуретана с технологией TriInU™		Усовершенствованное покрытие из полиуретана с технологией TriInU™		
Замок	Uniclic		Uniclic - Uniclic		

Состав напольного покрытия



1	Двойной слой полиуретанового лака
2	Прозрачный защитный слой
3	Декоративная ПВХ-пленка
4	Акустический слой гибкого ПВХ
5	Жесткий слой ПВХ
6	Стекловолокно
7	Облепченный слой ПВХ
8	Облепченный слой ПВХ
9	Стекловолокно
10	Жесткий слой ПВХ
11	Интегрированная подложка

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Класс применения	EN ISO 10874	Класс 33
Норматив	EN 16611:2014+A1:2019	
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: см. стикер на упаковке
Гарантия	Для частного использования Для коммерческого использования	См. условия гарантии См. условия гарантии
		Пожизненная 5 лет – по запросу до 15 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ PERGO
Износостойкость	EN 16611:2014+A1:2019		OK	OK
Ударопрочность	EN 13329 - Annex F		> 16,00 мм	OK
Устойчивость к царапинам	EN 16094		< MSR-A2	MSR-A1
			< MSR-B2	MSR-B2
Сопротивление воде	ISO 4760	Качественная оценка восстановления поверхности Количественная оценка восстановления поверхности		1 0,01 мм
		Водостойкость замка		Водонепроницаем
Испытание "роликами краской"	EN 426	25000 оборотов	Отсутствие деформации, расслаивания	OK
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424	Тип ножки 0 (R 0) мм/32 кг)		Отсутствие видимых повреждений
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 мм	OK
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - хром для обуви		Оценка 5 Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336		≤ 18 %	Разбухание отсутствует
Прочность замка	ISO 24334	Гмак по длинной стороне Гмак по короткой стороне	≥ 1,0 кН/м ≥ 1,5 кН/м	OK
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C	≤ 10,25%	OK
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1	Коробление (чащеобразность)	≤ 1 мм	OK
Устойчивость к УФ-излучению	ISO 105 B02	Синий эталон	Класс > 6	Класс 6
Сопротивление скольжению	EN 13893			DS
Тепловое сопротивление	EN 12667	Жесткий со встраиваемой подложкой		0,040 м ² К/Вт
Акустические свойства	ISO 10140-3			Delta L _w = 21 дБ
Теплый пол			Подходит для всех стандартных систем отопления, встраиваем в стяжку. Ограниченное применение с нагревательными пленками и полами с системами. Максимальная температура контакта ≤ 27°C. Смотрите отдельные инструкции по укладке.	

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СЕРТИФИКАТЫ

AFFSET		A+
Эмиссия готового продукта	M1: низкая, без запаха	M1
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2004/AC:05+06	< нормы обнаружения
TVOC: 28 дней	ISO 16000 части 9-6	АдВВ после 28 дней < 1000 мкг/м ³
Содержание тяжелых металлов + кадмий		Не содержит
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1B	Не содержит
REACH	Нормы ЕС №1907/2006	Соответствует
Пластикаты	Без органофосфатов	
Перерабатываемое содержание	Используется только ВНУТРЕННИЙ переработанный материал	

