

### Характеристика продукта

Формат	Chevron 12 pro	
Ширина	396	мм
Длина	1200	мм
Кол-во планок в упаковке	3	
Квадратных метров в упаковке	1,426	м <sup>2</sup>
фаски	2V	
Толщина	12,0	мм
Замок	Uniclic®	
гарантия на водостойкость	5	лет



### заводская гарантия

Метод	Параметры	Значения PERGO
Класс износостойкости	EN 13329	Класс 21-22-23/31-32-33
СЕ	EN 14041:2004 / AC:2006 Уведомленное лицо NB 0766 - EPH Dresden	DOP: на упаковке
УКСА	EN 14041:2004 / AC:2006 Уведомленное лицо АВ 0321 - Satra UK	DOP: на упаковке
Гарантия	для частного использования	См. условия гарантии 33 лет
	гарантия на водостойкость	5 лет
	для коммерческого использования	См. условия гарантии 10 лет
гарантия на водостойкость	5 лет	лет

### Техническая информация

Метод	Параметры	Требования	Значения PERGO
Износостойкость	EN 13329	≥ 6000 оборотов	≥ 6000 оборотов
Класс износостойкости	EN 13329	AC5	AC5
Ударпрочность	EN 17368	малый шар	≥70 mm
	EN 13329	большой шар	≥1000 mm
Устойчивость к царапинам	EN 438-2, 25	Нагрузка	≥ 3N
Испытание "роликами кресел"	ISO 4918 (+ вподложки)	Туре W (EN 12529)	25000 оборотов
Разбухание	ISO 24336	После 24 часовой усадки при 20°C	≤ 15%
прочность замка	ISO 24334	F10,2 по длинной стороне	≥ 1 kN/m
		Fmax по длинной стороне	≥ 1 kN/m
		Fs0,2 короткая сторона	≥ 2 kN/m
		Fmax по короткой стороне	≥ 2 kN/m
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424	Отсутствие видимых повреждений при использовании ножек типа 0	Отсутствие видимых повреждений
Отрыв верхнего слоя	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25
Электростатическое напряжение	EN ISO 24343-1	остаточная деформация	≤ 0,05 mm
Устойчивость к пятнам	EN 438	Группа 1, 2	Класс 5
		Группа 3	Класс 4
Общий вид	EN 13329	Перепад по высоте	≤ 0,15 mm
		Зазор между планками	≤ 0,20 mm
		Коробление (чашеобразность) по длине	Выпуклость ≤ 0,50%
		Вогнутость ≤ 1,00%	≤ 1,00%
		Коробление (чашеобразность) по ширине	Выпуклость ≤ 0,15%
Вогнутость ≤ 0,20%	≤ 0,20%		
Коробление после изменений относительной влажности	EN 13329	δl	δl средняя ≤ 0,9 mm
		δw	δw средняя ≤ 0,9 mm
Светостойкость	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	серая ссылка	Класс ≥ 4



**Остальная техническая информация**

	Метод	Параметры	Требования	Значения PERGO
<b>Звукопоглощение</b>	ISO 712/2	На подложке PERGO		$\Delta L_w \approx 16$ dB (зависит от используемой подложки)
<b>Устойчивость к прожиганию сигаретой</b>	EN 438-2,30		Класс 4	Класс 5

**Экология, безопасность и охрана здоровья**

	Метод	Параметры	Требования	Значения PERGO
<b>Эмиссия формальдегида</b>	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$	$< 0,01$
<b>Антистатичный</b>	EN 1815		$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
<b>Пожарная безопасность</b>	ФЗ-123	Класс		КМЗ
<b>Тепловое сопротивление</b>	EN12667	$m^2K/W$		0,0717 $m^2K/W$
<b>Тёплый пол</b>		На подложке PERGO	См. специальную инструкцию	Подходит
<b>Сопротивление скольжению</b>	EN 13893	$\mu$	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$

